



fermacell flexibele tegellijm

Voor verlijming in dun- en middelbed

Toepasbaarheid

fermacell Flexibele tegellijm is een met kunststof veredelde tegellijm voor dun- en middelbed verlijming van keramische tegels, grestegels, strengeperstegels, natuurstenen en mozaïeken.

Producteigenschappen

fermacell Flexibele tegellijm heeft de volgende eigenschappen:

- Goedgekeurd voor fermacell afdichtingssysteem.
 - o Conform de Europese klasse EN 12004 C2TE.
- Zowel binnen als buiten toepasbaar.
 - o Voor wanden en vloeren, tegels op tegels, dubbelhard gebakken tegels, en geschikt voor vloerverwarming.
 - o Waterbestendig, vorstbestendig, afbindend met water, stabiel en bestand tegen veroudering.
 - o Soepel en goed uitsmeerbaar, voor verlijming in dun- en middelbed.
 - o Hechting van > 1,0 N/mm² (EN 1348), conform de "Deutsche Bauchemie e.V." normen op het gebied van flexibele tegellijmen.
- Veelzijdigheid
 - o Geschikt voor **fermacell** Powerpanel H2O en **fermacell** Gipsvezelplaten.
 - o Geschikt voor gladde en vlakke ondergronden.

Vorbereiding

De ondergrond moet stevig, stabiel en vrij zijn van scheuren. Vuil, stof, vet, olie en verfresten moeten worden verwijderd. Cement- en gipsondergronden dienen met **fermacell** Diepgrond te worden voorbereid. Conform de eisen m.b.t. de vochtbelastingsklassen dient het fermacell afdichtingssysteem te worden gebruikt.

Verwerking

Meng de **fermacell** Flexibele tegellijm in een schone emmer. Het is aan te bevelen om een mixer van 600 rpm te gebruiken. Niet meer tegellijm mengen dan binnen ongeveer 30 minuten kan worden verwerkt. Dilatievoegen mogen niet met de tegellijm worden overbrugd.

fermacell flexibele tegellijm

Technische producteigenschappen	
Dikte lijmlaag	Tot max. 10 mm
Mengverhouding	25 kg tegellijm (poeder) met ca. 7,0 liter water
Rijptijd	Ca. 3 minuten
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 25°C
Temperatuurbereik	-20°C tot +80°C
Open tijd	Ca. 30 minuten
Begaanbaar	Na ca. 24 uur
Voegen	Na ca. 24 uur

*korte inwerking van vorst bij transport en opslag schaadt de **fermacell** voegenlijm niet.

Logistieke gegevens	
Artikelnummer	79114
UAC-code	4007548 005463
Douanetariefnummer	38245090
Gewicht per zak	25 kg
Zakken per pallet	42 zakken
Gewicht per pallet	Ca. 1070 kg

Algemene informatie

De tegellijm reageert alkalisch met vocht/ water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.